

duplexpack 72%




- Cartulina estucada de frente blanco con dorso café.
- Hasta 72% de componente reciclado.
- 100% reciclable y biodegradable.

GRAMAJE g/m ²	ESPESOR µm	RIGIDEZ (Taber 15°) gr.cm		COMPONENTE RECICLADO %
		Longitudinal	Transversal	
210	280	47	24	65
230	305	60	30	67
260	340	95	42	70
290	385	132	63	70
320	430	181	82	69
350	475	237	108	69
370	510	280	127	72
400	550	350	161	70

HUMEDAD	8.0 %
COBB 60 Cupertina	20 - 80 g/m ²
BLANCO ISO 2470	80

TOLERANCIAS	
Gramaje	± 5%
Espesor	± 5%
Rigidez	- 15%
Componente Reciclado	± 5%
Humedad	± 1.5%
Blanco	± 2%
Ancho bobinas	- 1 + 2 mm
Ancho y largo hojas	- 1 + 2 mm



- Coating de Cupertina
- Cupertina: Fibras vírgenes
- Capa intermedia: Mix de fibras vírgenes y recicladas
- Dorso: Fibras recicladas
- Coating de Dorso

Los valores expresados se garantizan para el 95% de nuestra fabricación.

Última actualización: 04/06/2024



La marca de la gestión forestal responsable



www.pefc.org



PAPELERA DEL SUR
Tel (+54 11) 5168 6900
info@papeleradelsur.com.ar
www.papeleradelsur.com.ar